

2017年6月第4回改訂  
2016年4月第3回改訂  
2015年3月第2回改訂  
2010年4月第1回改訂  
2007年8月 作成

# ケア & メンテナンスマニュアル

【アベイラス・アンプロップ(防滑製品)

アベイラス・ポリッシュ(磨き製品)】

ハードタイプ・フレキシブルタイプ編

株式会社 ドペル

## ■ はじめに

アベイラス・ハードタイプおよびフレキシブルタイプは天然石英石を耐候性に優れる MMA(メチルメタアクリレート)樹脂でバインドした高性能素材です。一般の石材、タイルと比べると意匠性はもとより、強度、硬度、耐摩耗性、耐水性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性等の各種性能面において極めて優れた建材ですが、正しいケアとメンテナンスがなされてはじめて、その優れた意匠や物性を長期に渡り維持させることができます。

また、誤った使い方をされた場合、製品表面の変色や若干の腐食を引き起こす場合もあります。本ケア&メンテナンスマニュアルに記載された事項を遵守し使用されますようお願い申し上げます。

## ■ ケア&メンテナンス

- 製品は常に清潔に保ち、上に荷物などを置き放しにしないでください。
- 事前にテストし、変色等の問題が起こらないことを確認したクリーナー(洗剤)を使用してください。
- 中性でアルミニウムにも適応可能なクリーナー(洗剤)を推奨します。
- アベイラスは表面硬度が高く傷が付きにくい素材ではありますが、表面を傷付けたり、すり減らすような洗浄方法は採らないでください。
- 製品の表面に成膜するようなコーティング保護材やワックスなどは塗らないでください。これらが励起の妨げとなり、所定の発光性能が発揮できなくなる恐れがあります。
- 外的応力や衝撃などにより破損した製品は直ちに交換してください。
- 屋外に施工したポリッシュのブラック色は定期的にケアしてください。シリコンスプレーを吹き付けた後、汚れと共にウエス等で拭き取るだけで設置当初の美観を長期間維持します。

### <注意1>

アベイラスは一般的に市販されているほとんどの家庭用洗剤や漂白剤によって、表面が破壊されたり変色したりすることはありませんが、市販されている洗剤や専門クリーニング業者が使用する洗剤など全ての適性検査を実施してはおりません。洗剤を用いて洗浄される場合には、必ず部分的にテストを行い影響のないことをご確認の上、洗浄作業を行ってください。

化学溶剤(例えば、トリクロロエタン、塩化メチレン)やフッ化水素酸を含んだ洗剤は使用しないでください。

また、アルカリ系洗剤(業務用洗剤等で水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、珪酸ナトリウム系のもの)も使用しないでください。万一使用した場合には、水でよく洗い流し、完全に拭き取ってください。アルカリ成分が残っていると乾燥時にアルカリ成分が濃縮され、強アルカリとなることでアベイラスの表面が白化することがあります。

### <注意2>

製品上に物を置いたり貼り付けたりしないでください。物に含まれる揮発成分等により製品表面が変色する場合があります。

### <注意3>

アンプロップ(防滑仕上げ品)の表面にワックス等を塗らないでください。ワックスの中に含まれる研磨剤等の微粒子が防滑仕上げの表面に付着し除去できなくなることがあります。

## ■ クリーニング方法

- 磨き仕上げ製品におけるクリーニングは原則ウエスによる乾拭きまたは水拭きにて行ってください。
- アンブロップ(防滑製品)は乾式または湿式のブラッシングにより汚れを掻き出し浮かせた上、汚れを掃除機で吸引するか、水で洗い流した後、完全に拭き取ってください。家庭用高圧水洗浄機による洗浄も有効です。
- 水拭きで落ちない汚れは洗剤を使用しクリーニングを行ってください。その際、上記注意事項を遵守してください。
- 汚れがきれいに落ちない場合の推奨クリーニング方法を次表に示します。

### 推奨クリーニング方法

汚れの種類	洗剤・薬液の種類	クリーニング方法
赤錆・セメントの汚れ	希塩酸	目地部分を十分に水湿してから、2～4%の希塩酸溶液で洗浄し、その後十分に水洗いしてください。汚れが落ちない場合には、濃度を高めて洗浄してください。
油性マーカの汚れ	アルコール(メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール)	ウエスに含ませてから拭き取ってください。
泥汚れ	洗濯用液体洗剤(中性)	洗濯用液体洗剤(界面活性剤率 50%以上)を希釈したもので洗浄してください。デッキブラシやタワシ等はあまり効果がないのでナイロンスポンジタワシ又は毛先の尖ったブラシでこすり洗いしてください。汚れがひどい場合には、汚れの部分に洗剤を浸したウエスを置き、1時間以上してからナイロンスポンジタワシでよくこすり洗いをしてください。それでも汚れが落ちない場合には、高圧水による洗浄(高圧洗浄)を行ってください。
かび・こけ	アルコール 希塩酸	アルコール・希塩酸溶液で洗浄し、その後十分に水洗いしてください。
口紅、クレヨンなど油脂系・たんぱく質系の汚れ	界面活性剤系洗剤(中性または弱酸性)または弱酸性クレンザー	主に油脂系(食用油、皮脂、機械油、口紅、靴墨、クレヨン等)、たんぱく質系(醤油、牛乳、マヨネーズ等)、糖質系(ジュース、コーヒー等)の汚れには、界面活性剤系洗剤または弱酸性クレンザーを使用すると効果的です。

## ■ 追記

本施工要領書に関する問い合わせは、下記の連絡先までお願い致します。

#### 【お問い合わせ先】

株式会社ドペル アベイラスマテリアル担当まで  
E-mail: contact@doppel.co.jp  
TEL: 03-5545-3864  
FAX: 03-5545-3851